

REVÊTEMENT ÉPOXYDE À 92% EN MATIÈRES SOLIDES

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 163 est un revêtement à deux composants à base d'époxyde avec une haute teneur en matières solides (92%).

MAGIECHEM 163 est pour un usage intérieur dans les endroits où l'humidité est très élevée.

MAGIECHEM 163 séché donne un fini très dure et ayant l'aspect du céramique.

AVANTAGE

- Tolère l'addition du quartz (24 à 32 mesh) pour fini rugueux
- Résistant à plusieurs produits chimiques
- Haute résistance à l'usure (Abrasion)
- Sans joint et imperméable

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface

La surface doit être sèche et libre d'huile, de graisse, de cire ou de tous autres contaminants.

Béton : Nettoyage mécanique ou lavage à l'acide, selon les conditions

Métal : Jet de sable ou autre jet.

Bois : Propre et uniforme.

****En cas de doute, consulter MAGIECHEM****

APPLICATION


Apprêt recommandé :

Plancher :

- **MAGIECHEM 5076**, si le taux d'humidité dans le béton est entre le rouge et le jaune avec l'échelle de DELMHORST (Appareille de mesure) selon la fiche technique du **MAGIECHEM 5076**
- **MAGIECHEM 163**, si le béton est sèche, Appliquer une couche au rouleau au taux (240 à 280 pi² /gal US) de 5 à 7 m² /l.
- Suivie de la couche de finition.

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Ne pas appliquer le matériel si la température du substrat est inférieur à 13°C /55°F.
- Attendre minimum 5 minutes avant de commencer.
- Assurer une bonne ventilation



MAGIECHEM



