


Apprêt époxydique pour béton vert

MAGIECHEM 5087



❖ DESCRIPTION

MAGIECHEM 5087 est un apprêt époxy à base d'eau et à deux composants, développé spécialement pour béton fraîchement coulé (béton vert pas plus de 24H) pour les surfaces intérieures seulement.

MAGIECHEM 5087 convient à une utilisation sur des surfaces de béton fini balai. Offre une excellente adhérence et une bonne pénétration dans le béton, permettant un recouvrement rapide en moins de 7 jours après la coulée.

❖ AVANTAGES

- Excellente pénétration,
- Excellente adhérence,
- Agit comme une membrane de scellement,
- Excellentes propriétés de recouvrement avec tous les types de finition faible odeur et point d'éclair élevé Faible teneur en C.O.V. (0 g/L),
- Application facile au balai ou au pulvérisateur et rouleau.

❖ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes d'huile, de graisse, d'agents de démoulage, de composés durcisseurs, de laitance, ou autres substances étrangères, et elles doivent être saines. Enlever les éclaboussures de mortier.

Surfaces neuves :

- Béton: Laisser durcir 24 heures au maximum avant d'apprêter. Dépoussiérer les surfaces lisses de béton coulé avec une brosse de métal (finition Balai). Enlever les granulats lâches. Appliquer cet apprêt.
- Maçonnerie : Dépoussiérer les surfaces lisses de béton préfabriqué avec un jet de sable ou par décapage à l'acide. Suivre les instructions du fabricant de l'acide concernant l'application et les consignes de sécurité. Neutraliser la dalle avec du Bicarbonate et Rincer à fond avec un jet d'eau et laisser sécher. Enlever les granulats lâches.
- Appliquer cet apprêt.


❖ APPLICATION

Mélange : Ce produit est fourni sous forme d'un ensemble (kit) comprenant deux contenants. Il faut toujours mélanger un ensemble complet, tel que fourni. Dès que l'ensemble est mélangé, il faut s'en servir avant que la durée de vie du mélange ne se soit écoulée.

- Agitez la partie A avec un agitateur mécanique.
- Combinez la totalité de la partie A avec la partie B, mélangé avec un mélangeur mécanique pour au moins deux minutes, puis ajouter l'équivalent de la partie A en eau toute en mélangeant.
- Mélanger soigneusement l'ensemble à l'aide d'un agitateur mécanique pour 5 min puis appliqué.
- Durée de vie du mélange : 1 heures.
- Balai : pousser avec balai puis rouleau. Apprêt époxydique pour béton vert.
- Racleur dentelé : possible puis rouleau.

Apprêt époxydique pour béton vert

MAGIECHEM 5087



- Diluant : Ne pas diluer, si nécessaire, utiliser de l'eau.
- Produit de nettoyage : Eau chaude et savonneuse.
- Arrêts de travail : Ne pas laisser la peinture dans les boyaux, le pistolet ou l'appareil de pulvérisation. Rincez soigneusement tout l'équipement en utilisant de l'eau claire.
- Nettoyage : Nettoyer tout l'équipement à l'eau chaude savonneuse, immédiatement après son utilisation.

❖ QUALIFICATION ET QUANTIFICATION

<u>C.O.V. :</u>	0 g/L Calculé
<u>Couleur :</u>	non coloré.
<u>Lustre :</u>	Sans objet.
<u>% de matières solides par volume :</u>	45% +/- 2%.
<u>Épaisseur de feuil recommandée :</u>	6 mils (200-300 pc/gal US)
<u>Rendement théorique :</u>	250 /gallon US
<u>Point éclair :</u>	> 214°F (101°C) .

❖ PRÉCAUTIONS

Consulté le MSDS avant utilisation.

❖ EMBALLAGE / ENTREPOSAGE

-2 gal US

La durée de stockage est d'au minimum 12 mois à 77°F (25°C). Sujet à ré inspection après cette période. Entrez dans un lieu sec, à l'abri du soleil et à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition.

❖ SERVICES TECHNIQUES ET GARANTIE

Pour toute assistance, veuillez consulter un représentant des produits MAGIECHEM. Les informations contenues dans cette fiche technique résultent d'essais que nous estimons valables. Cependant, lors de l'utilisation, les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur et/ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.

En cas de doute, consulter MAGIECHEM.

Autres Résultats à venir