

**APPRÊT ÉPOXYDE TRÈS RAPIDE 100 % EN MATIÈRES SOLIDES.**

### DESCRIPTION ET UTILISATION

**MAGIECHEM 5024** est un apprêt époxyde à prise rapide, 100% en matières solides à très basse viscosité et ayant une très grande force de pénétration.

**MAGIECHEM 5024** possède une force de polymérisation très rapide ainsi que la capacité de durcir même si la température est au tour de 2°C (36°F).

### AVANTAGE

- Excellent mouillage de surface
- Bonne adhésion sur béton et autres.
- Faible viscosité
- Rencontre le pré requis LEED

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

La surface doit être libre de tout contaminant tel que la graisse, l'huile, les marques de pneu et autres.

Une préparation chimique ou un nettoyage mécanique est recommandée, selon les conditions de la surface.

### APPLICATION

Mélanger le matériel avant l'utilisation.

Appliquer une couche de 8 mils au racloir plat puis uniformiser avec rouleau de 10 mm de bonne qualité.

### PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant toute utilisation;
- S'applique sur béton humide jusqu'à 3.5%, ou
- Peut-être appliqué à basse température 2°C (36°F).
- jaune - rouge avec échelle de DELMHORST.



**MAGIECHEM**



**APPRÊT ÉPOXYDE TRÈS RAPIDE 100 % EN MATIÈRES SOLIDES.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

**Couleur :** Clair ou coloré

**C.O.V. :**  $\leq 10$  gr/litre ( $\leq 0.08$  lbs /gal. US)

**Mélange :** 2 parties A et 1 partie B en volume

**Vie en pot :** 20 minutes pour 0.5 kg (1.1lbs)

**Méthode d'application :** Racloir plat, rouleau.

**Épaisseur recommandée :** 200-260 microns secs  
(6-8 mils secs)

**Rendement :** 200-260 pi<sup>2</sup>/gal US

**Recouvrement :** 2-6 heures à 23°C (74°F)

**Durcissement à 23°C (74°F) :** 2 heures sec au toucher et  
7 jours durcissement complet.

**Solvant nettoyeur :** MAGIECHEM 211

**Emballage :** 11.34L et 56.7Litres (3 et 15 gal. US)

**Stabilité au stockage :** 1 an dans le contenant original non  
ouvert et la température est entre 15°C et 30°C

**En cas de doute, consulter MAGIECHEM**  
Autre résultats à venir



**MAGIECHEM**

SURFACE/GALLON					
Épaisseur (mils)	1	4	8	10	20
Gallon/pi. <sup>2</sup>	1600	400	200	160	80

